


# FALANGE


ציפוי סיד טהור, עם החזרות תרמית

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <p>Atum Falange הוא סיד טהור לבן לציפוי פנים. בעל יכולת לשנות את ה-pH של הקיר לבסיסי יותר, כך שיהיה עמיד לעובש. יותר מזה, Falange כולל תוספים מיוחדים שמפחיתים את הגשרים התרמיים בצורה משמעותית. ללא VOC. מיושם ב-2-3 (שתיים – שלוש) שכבות. יש ליישם תמיד את הפריימר F Primer לפני יישום המוצר כאשר מיישמים אותו על גבס ולוחות גבס. יש ליישם על גבי פריימר F Primer במיוחד אם מיושם על צבע קיים.</p> | <p>תיאור</p>               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• עמידות מצוינת להתפתחות עובש</li> <li>• על בסיס מינרלים</li> <li>• ללא סולבנטים ומדללים</li> <li>• pH בין 11.5-12</li> <li>• פעולת הגנה לאורך זמן</li> <li>• נשימות גבוהה</li> <li>• ללא פורמלדהיד</li> </ul>  | <p>מאפיינים</p>            |
| <p>בדרך כלל, מומלץ להרטיב מעט את המשטח, בהתאם לסוג התשתית ותנאי מזג האוויר. מומלץ ליישם F-Primer לפני השימוש בצבע סיד על משטחים אבקתיים.</p>   | <p>יעילות במצבים שונים</p> |
| <p>המשטחים צריכים להיות נקיים ויבשים, ללא חומרים מזהמים, אורגנים או אנאורגניים. יש להסיר אזורים שעלולים להתקלף או להשתחרר של צבע ישן. ביישום על משטח שעבר טיפול בסילון חול או חומרי איטום, יש ליישם קודם את F-Primer. אם הסביבה מזוהמת עם עובש, יש להשתמש קודם בערכת Atum לחיטוי.</p>  | <p>הכנת פני השטח</p>       |
| <p>תוספים מיוחדים המקנים ל-Falange עמידות לחום, בעלי פונקציה ייחודית שמבדילה אותם ממיקרו-כדורים חלולים מזכוכית. התוספים עברו טיפול פני שטח כך שהם יכולים להעביר חום מאזורים חמים לאזורים קרים יותר, מבלי להתפזר על הקיר. ל-Falange יכולת להחזיר קרינת חום, וזה משפר את הסירקולציה של האוויר על פני השטח ומונע התעבות אדי מים. לתהליך זה יש יתרון נוסף – שיפור הנשימות של Falange.</p>                | <p>יעילות תרמית</p>        |

תרשים 1 – אזור (A) של הקיר חם ואזור (B) קר



תרשים 2 – החום זורם מהאזור החם ביותר לאזור קר יותר



תרשים 3 – עד ששני המשטחים מגיעים לאותה טמפרטורה



|                         |                    |                         |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>פרמטר</b>            | <b>יחידת מדידה</b> | <b>ערך</b>              |
| צריכה (על פי סוג המשטח) | ליטר למ"ר לשכבה    | 0.200 ל' למ"ר לשכבה אחת |
| <b>פרמטר</b>            | <b>מדלל</b>        | <b>ערך</b>              |
| דילול                   | מים מינרלים נקיים  | 5-15% נפחי              |

טבלת  
מאפיינים  
טכניים

- ניתן ליישם את Falange בעזרת מברשת או רולר.
- לערבב ביסודיות, יש להקפיד על ערבוב ממש טוב לפני השימוש.
- ליישם 2-3 (שתיים, שלוש) שכבות עם הדילול הרצוי.
- מספר היישומים האופטימלי בכל מקרה הוא 2 (שניים).
- טמפרטורת החדר (והקיר) חייבת להיות בין 5°C ולבין 30°C.
- השכבה הראשונה תתייבש תוך 4 עד 6 שעות.
- יש להגן על העיניים עם ציוד מגן אישי מתאים (משקפי מגן) בזמן היישום. המוצר עלול לגרום לגירוי בעיניים.
- צריכה: ראה "טבלת מאפיינים טכניים".
- אין ליישם בשכבה אחת בלבד, זה עלול לפגוע באיכות היישום לאורך זמן.
- ניתן להשתמש בפגמנטי תחמוצת (אנאורגנים), אך מומלץ לבצע בדיקה מקדימה.

יישום

יש לנקות את כלי הצביעה עם מים לאחר השימוש.

ניקוי

| אריזה | מכלים של 5 ליטר  |
|-------|--|
| אחסון | חובה לאחסן במקום נקי ויבש.<br>להימנע מאחסון מתחת ל-5 °C.<br>המוצר אינו עומד בקרה (לא ניתן להשתמש בו לאחר הפשרתו).<br>12 חודשים במיכל שנפתח.<br>במיכל סגור, 2 שנים. |